

FICHA TÉCNICA

CÉSPED AGATHA



PRODUCTO	APLICACIÓN	FECHA
6 MODELOS BITONO	Multiuso	03/07/2017

Descripción
Parque infantil, diseño, decoración, interiorismo, jardinería y paisajismo.

HILO. Características.

Composición	Hilo recto y rizado: 100% Polietileno baja abrasión. UV estabilizado.		
Estructura	Monofilamento plano con MICRONERVIOS	Altura	25 (±2) mm
Dtex	12.000	Anchura	RECTO: 1,2 mm RIZADO: 0,7 mm
Colores de los hilos rectos y rizados de cada modelo.	MAGENTA/ROSA BITONO AMARILLO BITONO AZUL BITONO NARANJA BITONO ROJO BITONO VERDE BITONO	Espesor	REC: 170 µm RIZ: 80 (±10) µm
		Galga	5/16 "
		Peso	1.730 gr/m ² (±5%)

PENACHO. Características. RELLENO

Resist. al arranque	>50 Nw	Arena de sílice	10 kg/m ² . Redondeada, lavada y secada. 0,4 - 0,6 mm. Densidad de masa 1.510 mg/cm ³ (*)
Puntadas / 10cm	20 (±1)		
Puntadas / m ²	25.200 (±100)	ANTIESTÁTICO	Sistema antiestático permanente 
Mechones / puntada	RECTO: 6 RIZADO: 8		
Hilos / m ²	302.400 + 403.200		

SOPORTE. Características PRESENTACIÓN EN ROLLOS

Primario	Polipropileno 105 gr/m ² UV estabilizado	Ancho	2 m o 4 m
Secundario	Polipropileno 105 gr/m ² UV estabilizado	Longitud	25 m
Terciario		Peso	150 kg o 300 kg
Peso soportes	210 gr/m ²		
Recubrimiento	Latex imputrescible 750 gr/m ²		

PRODUCTO FINAL GARANTÍA

Peso total	2.690 gr/m ² (±100gr)	Este producto tiene una garantía en decoloración del hilo de 6 años en condiciones de instalación, uso y mantenimiento indicadas en el Certificado de Garantía de este producto.
Permeabilidad	3.600 mm/h	
Drenaje	80 agujeros ø5 mm	
Estabilidad dimensional	±0,5% (NF EN 13746)	
Resistencia al fuego	Cfl-S1	



(*) Aunque este césped es de última generación, es muy recomendable recebarlo con 10 kg/m² de arena de sílice redondeada, lavada y secada, con granulometría 0.4-0.8 mm. Esta arena permanecerá oculta debajo de la fibra rizada y proporcionará al césped las siguientes ventajas: 1) Aporta peso y estabilidad, 2) Reduce la temperatura del césped, 3) Ayuda a disipar la electricidad estática, 4) El peso de la arena de sílice elimina posibles arrugas. 5) Confiere mayor resistencia al arranque a las fibras. 6) Reduce las posibles dilataciones y contracciones del césped a causa de cambios bruscos de temperatura.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido. Los valores indicados en esta ficha admitirán las tolerancias establecidas por la normativa que ISO aplique en cada caso.